



شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)

دستورالعمل تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون‌های کابل‌های قدرت فشار ضعیف یک کیلو ولت با هادی مسی و عایق PVC

مقام تصویب کننده: معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر

درباره کنندگان سند:

- کمیته فنی بازرگانی شرکت توانیر
- دفتر مهندسی و راهبری شبکه شرکت توانیر
- شرکت‌های توزیع نیروی برق

تهیه کننده: معاونت هماهنگی توزیع — دفتر مهندسی و راهبری شبکه — کمیته تخصصی کابل‌های فشار ضعیف

ویرایش: ۱/۱

خردادماه ۱۴۰۱

سایت توانیر: www.tavanir.org.ir/dm/dmnezarat

تصویب کننده:	تأیید کننده:	تهیه کننده:
امضاء	امضاء	امضاء

<p>صفحة ۲ از ۲۰</p> <p>شماره ویرایش: ۱/۱</p> <p>تاریخ بازنگری: اردیبهشت ۱۴۰۱</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون‌های کابل‌های قدرت فشار ضعیف یک کیلوولت با هادی مسی و عایق PVC</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
--	---	--

فهرست مطالب

۴	مقدمه
۴	۱- هدف و دامنه کاربرد
۴	۲- محدوده اجرا
۴	۳- استانداردهای مورد استناد
۶	۴- دستورانجام کار
۶	۴-۱- روش تکمیل جداول
۶	۴-۲- روش تعیین امتیاز نهایی
۱۲	۴-۳- نحوه محاسبه امتیازهای فنی
۱۴	۵- آزمون‌ها
۱۶	پیوست (۱): مشخصات فنی کابل‌های قدرت فشار ضعیف یک کیلوولت با هادی مسی و عایق PVC با زره (آرمور)

فهرست جداول

۷	جدول شماره (۱) خواسته‌های خریدار و شرایط و مشخصات محل بهره‌برداری
۸	جدول شماره (۲) شناسنامه کالای پیشنهادی و سوابق
۹	جدول شماره (۳) مشخصات اجباری
۱۱	جدول شماره (۴) مشخصات فنی پیشنهادی و امتیازدهی کالا
۱۴	جدول شماره (۵) آزمون‌ها
۱۷	جدول شماره (۶): مشخصات فنی کابل‌های قدرت فشار ضعیف یک کیلوولت با هادی مسی و عایق PVC با زره (تک رشته‌ای)
۱۸	جدول شماره (۷): مشخصات فنی کابل‌های قدرت فشار ضعیف یک کیلوولت با هادی مسی و عایق PVC با زره (دو رشته‌ای)
۱۹	جدول شماره (۸): مشخصات فنی کابل‌های قدرت فشار ضعیف یک کیلوولت با هادی مسی غیر فشرده و قطاعی و عایق PVC با زره (سه و نیم رشته‌ای)
۲۰	جدول شماره (۹): مشخصات فنی کابل‌های قدرت فشار ضعیف یک کیلوولت با هادی مسی و عایق PVC با زره (چهار رشته‌ای)

<p>صفحه ۳ از ۲۰</p> <p>شماره ویرایش: ۱/۱</p> <p>تاریخ بازنگری: اردیبهشت ۱۴۰۱</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمونهای کابل‌های قدرت فشار ضعیف یک کیلو ولت با هادی مسی و عایق PVC</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
--	---	--

اعضای مشارکت کننده در جلسات تخصصی

با تشکر از نمایندگان محترم پژوهشگاه نیرو، شرکت‌های توزیع نیروی برق، شرکت‌های سازنده تجهیزات و شرکت توانیر به شرح زیر که در مراحل مختلف تهیه و بازنگری پیش‌نویس و انجام بررسی‌های تخصصی و نهایی کردن این دستورالعمل با حضور در جلسات و اعلام نقطه نظرات کارشناسی موجبات هرچه پربارتر شدن مطالب را فراهم آوردند؛ ضمناً تهیه پیش‌نویس اولیه این دستورالعمل توسط آقای مهندس رامین حری نماینده محترم شرکت توزیع آذربایجان شرقی انجام شده است.

-۱	آقای دکتر مسعود صادقی خمامی
-۲	خانم مهندس سارا فرشی
-۳	آقای مهندس رسول نوران
-۴	آقای مهندس بهنام علم دوست
-۵	آقای مهندس رامین حری
-۶	آقای مهندس حمید ناصری
-۷	آقای مهندس وحید فرجی
-۸	خانم مهندس آسیه آقازاده
-۹	آقای مهندس میلاد جلیلیان
-۱۰	آقای مهندس محسن فرسنگی
-۱۱	آقای مهندس علی هادی
-۱۲	آقای مهندس بهرام شمس ملک‌آرا
-۱۳	آقای مهندس ابراهیم طبی
-۱۴	آقای مهندس مجید مستوفی سرکاری
-۱۵	آقای مهندس محمد محسنی

شرکت توانیر

شرکت توانیر

شرکت توانیر

آزمایشگاه سیم و کابل پژوهشگاه نیرو

شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی

شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز (سیمکات)

شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز (سیمکات)

شرکت سیم و کابل یزد

شرکت صنایع سیم و کابل مشهد

شرکت آلفا کابل

شرکت زرکابل کرمان

<p>صفحة ۴ از ۲۰</p> <p>شماره ویرایش: ۱/۱</p> <p>تاریخ بازنگری: اردیبهشت ۱۴۰۱</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون‌های کابل‌های قدرت فشار ضعیف یک کیلو ولت با هادی مسی و عایق PVC</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
--	--	--

مقدمه

نظر به اهمیت موضوع تعیین مشخصات فنی و کنترل کیفیت تجهیزات و با توجه به معیارهای فنی مؤثر بر عملکرد آنها، این سند تنظیم و جهت اجرا، ابلاغ می‌شود. گیرندگان سند موظفند در هنگام خرید کابل‌های قدرت فشار ضعیف یک کیلوولت با هادی مسی و عایق PVC مورد استفاده در شبکه‌های توزیع برق، آن را در پیوست استناد منظور نموده و هنگام انجام مراحل بررسی و ارزیابی فنی، براساس این دستورالعمل و با توجه به مدارک و مستندات ارائه شده، نسبت به ارزیابی و امتیازدهی پیشنهادها اقدام کنند.

این دستورالعمل پس از طرح و تأیید در کمیته تخصصی کابل‌های فشار ضعیف (متشكل از نمایندگان محترم پژوهشگاه نیرو، شرکت‌های توزیع نیروی برق، شرکت‌های سازنده تجهیزات و شرکت توانیر)، جهت ابلاغ به کلیه شرکت‌های توزیع، نهایی شده است.

۱- هدف و دامنه کاربرد

این سند با هدف ایجاد وحدت رویه در تعیین ویژگی‌های کیفی در انتخاب، خرید و آزمون کابل‌های قدرت فشار ضعیف یک کیلوولت با هادی مسی و عایق PVC و تهیه استناد مناقصه، هماهنگ‌سازی و شفافیت در امر تولید و خرید تجهیزات و ایجاد فضای رقابتی جهت ارتقاء سطح کیفی آنها تنظیم شده است.

۲- محدوده اجرا

محدوده اجرای این دستورالعمل شرکت توانیر و شرکت‌های توزیع نیروی برق کشور می‌باشد.

۳- استانداردهای مورد استناد

مبناًی مشخصات فنی در این دستورالعمل و رویه‌های انجام آزمایشها برای کنترل شاخصهای موردنظر، به ترتیب استانداردهای صنعت برق کشور، استانداردهای ملی کشور، استانداردهای بین المللی (با تأکید بر IEC) و استانداردهای کشورهای صنعتی پیش‌رفته است. چنانچه ویرایش جدیدی از این استانداردهای مرجع تدوین شده باشد، براساس تجدید نظر و طرح در کمیته تخصصی کابل‌های فشار ضعیف و تأیید آن کمیته به ویرایش‌های آنها استناد می‌شود. بر این اساس، استانداردهای زیر مورد استناد قرار گرفته‌اند:

۱- استاندارد صنعت برق ایران به شماره ۲-۳: استاندارد کابل‌های مورد استفاده در شبکه توزیع (جلد

دوم: استاندارد کابل‌های فشار ضعیف توزیع) - تیرماه سال ۱۳۷۵.

۲- استاندارد صنعت برق ایران به شماره ۳-۳: استاندارد کابل‌های مورد استفاده در شبکه توزیع (جلد

سوم: مشخصات فنی کابل‌های فشار متوسط و ضعیف) - تیرماه سال ۱۳۷۵.

۳- استاندارد صنعت برق ایران به شماره ۵-۳: استاندارد کابل‌های مورد استفاده در شبکه توزیع (جلد

پنجم: راهنمای انتخاب کابل) - تیرماه سال ۱۳۷۵

<p>صفحة ۵ از ۲۰</p> <p>شماره ویرایش: ۱/۱</p> <p>تاریخ بازنگری: اردیبهشت ۱۴۰۱</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون‌های کابل‌های قدرت فشار ضعیف یک کیلو ولت با هادی مسی و عایق PVC</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
--	--	--

.ISIRI 3084 -۴ هادی‌های کابل‌های عایق شده، ۱۳۸۷ (معادل استاندارد ۱۱-۲۰۰۴). (IEC 60228, 2004-11)

۵- IEC 60502-1, Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV ($U_m = 1,2 \text{ kV}$) up to 30 kV ($U_m = 36 \text{ kV}$) - Part 1: Cables for rated voltages of 1 kV ($U_m = 1,2 \text{ kV}$) and 3 kV ($U_m = 3,6 \text{ kV}$), 2021.^۱

۶- INSO 3081-1-1، آزمون‌های کابل‌های الکتریکی و فیبر نوری تحت شرایط آتش-آزمون انتشار شعله

IEC 60332-1-1، عمودی برای یک رشته کابل یا سیم عایق شده-دستگاه، ۱۳۹۶ (معادل استاندارد ۱-۱-۲۰۰۴+AMD1, 2015).

۷- INSO 3081-1-2، آزمون‌های کابل‌های الکتریکی و فیبر نوری تحت شرایط آتش - آزمون انتشار

شعله عمودی برای یک رشته کابل یا سیم عایق شده - روش اجرایی برای شعله بیش مخلوط یک کیلوواتی، ۱۳۹۶ (معادل IEC 60332-1-2, 2004+AMD1, 2015).

۸- INSO 5525-100، کابل‌های الکتریکی و کابل‌های فیبر نوری - روش‌های آزمون مواد غیر فلزی، ۱۳۹۹ (معادل IEC 60811-100, 2012).

۹- ISIRI 607-2، سیم و کابل با عایق و روکش پلی وینیل کلراید با ولتاژ اسمی تا و خود ۴۵۰/۷۵۰ ولت (قسمت دوم - روش‌های آزمون)، ۱۳۸۶ (معادل IEC 60227-2, 2003).

^۱ استاندارد ملی INSO 3569-1 معادل نسخه سال ۲۰۰۹ این استاندارد می‌باشد.

<p>صفحة ۶ از ۲۰</p> <p>شماره ویرایش: ۱/۱</p> <p>تاریخ بازنگری: اردیبهشت ۱۴۰۱</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمونهای کابل‌های قدرت فشار ضعیف یک کیلو ولت با هادی مسی و عایق PVC</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
--	---	--

۴- دستورانجام کار

۴-۱- روش تکمیل جداول

بررسی مشخصات فنی در دو بخش «مشخصات اجباری» و «محاسبه امتیازات فنی» انجام می‌شود. مراحل تکمیل جداول و استفاده از آن‌ها به شرح زیر است:

- خریدار در جدول شماره (۱) خواسته‌های خود را در ارتباط با نوع کابل و سایز آن و همچنین شرایط و مشخصات محل نصب و بهره‌برداری اعلام می‌نماید.
- در جدول شماره (۲) فروشنده اطلاعاتی از کالای پیشنهادی و سابقه تولید و عرضه آن ارائه می‌کند.
- ارائه مقادیر قابل قبول مندرج در جدول شماره (۳) الزامی است و فروشنده باید الزامات و مشخصات اجباری را با درج مهر و امضا در ذیل صفحات این جدول در پیشنهاد خود تضمین نماید. درصورت عدم تأمین هریک از مشخصات اجباری، پیشنهاد مردود شده و بررسی‌هایی بعدی انجام نخواهد شد.
- در جدول شماره (۴) مشخصه‌های مؤثر در ارزیابی و امتیازدهی عوامل کیفی کالای مورد نظر به همراه ضرایب وزنی آنها درج شده است. ستون «مقدار پیشنهادی» باید توسط فروشنده تکمیل شود و ستون «امتیاز نهایی» توسط کمیته فنی خرید و با توجه به روش ارزیابی تعیین شده در بند (۴-۲) تکمیل گردد. صفحات مربوط به این جدول نیز باید توسط فروشنده مهر و امضا شوند.
- با توجه به عمومیت این دستورالعمل برای سایزهای مختلف کابل‌های قدرت فشار ضعیف یک کیلو ولت با هادی مسی و عایق PVC بعضی از کمیت‌های جدول شماره (۳) که وابسته به سایز کابل و نوع هادی است، در آن درج نشده و با نقطه‌چین مشخص شده‌اند. لذا لازم است در زمان تنظیم استناد مناقصه و استفاده از جداول، خریدار ابتدا پارامترهای متناسب با سایز مورد نظر را با توجه به جداول مربوطه تعیین و در جدول شماره (۳) درج نماید.

۴-۲- روش تعیین امتیاز نهایی

برای تعیین امتیاز کیفی، کمیته فنی خرید باید با توجه به مقادیر پیشنهادی فروشنده برای هر کدام از بندهای جدول امتیاز دهنده کالا (جدول شماره ۴) و مطابق با روش ارزیابی و امتیاز دهنده هر کدام از بندهای فوق (در ادامه جدول شماره ۴) امتیازی را بر مبنای ۱۰۰ منظور نماید. سپس امتیاز نهایی هر آیتم با ضرب امتیاز تعیین شده در ضریب وزنی مربوطه بدست خواهد آمد. بدیهی است امتیاز کل از مجموع امتیازهای نهایی تقسیم بر ۱۰۰ بدست می‌آید. حد نصاب امتیاز کیفی ۶۰٪ می‌باشد.

<p>صفحة ۷ از ۲۰</p> <p>شماره ویرایش: ۱/۱</p> <p>تاریخ بازنگری: اردیبهشت ۱۴۰۱</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمونهای کابل‌های قدرت فشار ضعیف یک کیلو ولت با هادی مسی و عایق PVC</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
--	---	--

این جدول توسط خریدار تکمیل می‌شود.

جدول شماره (۱) خواسته‌های خریدار و شرایط و مشخصات محل نصب و بهره‌برداری		
الف - خواسته‌های خریدار		
خواسته خریدار		نوع خواسته
PVC	کابل فشار ضعیف یک کیلو ولت مسی با عایق	نوع کابل
<input type="checkbox"/> تک رشته <input type="checkbox"/> دو رشته <input checked="" type="checkbox"/> سه و نیم رشته ^۱ <input type="checkbox"/> چهار رشته		۱
۳*35+16 - ۳*70+35 - ۳*95+50 - ۳*120+70	۳*50+25 mm ²	سطح مقطع نامی
<input type="checkbox"/> گرد فشرده ^۲ <input type="checkbox"/> گرد غیرفسرده <input type="checkbox"/> قطاعی <input type="checkbox"/> مفتولی		۲
(متر).		شکل هادی ^۳
۲۰٪ <input type="checkbox"/> ۱۰٪ <input checked="" type="checkbox"/>	تلرانس قابل قبول طول کابل روی قرقره	۴
<input checked="" type="checkbox"/> فلزی <input type="checkbox"/> چوبی	نوع قرقره	۵
<input type="checkbox"/> روکوب چوبی <input checked="" type="checkbox"/> ورق شیت پلاست	نوع پوشش روی قرقره	۶
<input checked="" type="checkbox"/> نداشته باشد <input type="checkbox"/> داشته باشد	زره (آرمور)	۷
<input type="checkbox"/> سیمی <input type="checkbox"/> نواری	نوع زره	۸
<input type="checkbox"/> آلومینیوم <input checked="" type="checkbox"/> فولاد گالوانیزه	جنس زره ^۴	۹
		۱۰

ب - شرایط و مشخصات محل نصب و بهره‌برداری

مقدار	واحد	شرح مشخصه	٪	مقدار	واحد	شرح مشخصه	٪
۵۰	Hz	فرکانس نامی	۲	۲۳۰/۴۰۰	V	ولتاژ U ₀ /U	۱
۳	-	تعداد فازها	۴	مؤثر زمین شده	-	سیستم زمین	۳
-5	°C	حداقل درجه حرارت محیط نصب	۶	55	°C	حداکثر درجه حرارت محیط نصب	۵
خورنده	---	وضعیت خورنده‌گی خاک و نوع مواد شیمیایی و معدنی اطراف کابل	۸	70	°C	حداکثر درجه حرارت در تابش مستقیم خورشید	۷
	cm	عمق دفن کابل	۱۰	95	%	حداکثر رطوبت نسبی محیط	۹
			۱۲		K.m/W	مقاومت حرارتی زمین	۱۱

^۱ اگر مولفه هارمونیکی بزرگتر از ۱۵٪ مولفه اصلی جریان خط باشد، باید از کابل سه و نیم رشته استفاده شود.

^۲ برای کابل‌های چند رشته با سطح مقطع ۵۰ میلیمتر مربع و بالاتر از شکل قطاعی استفاده می‌شود.

^۳ Compact

^۴ در مورد کابل‌های تک رشته صرفاً آلومینیوم انتخاب شود.

مطابقت کالای پیشنهادی با خواسته‌های خریدار و مشخصات محل نصب و بهره‌برداری تضمین می‌شود.

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهر شرکت:	نام شرکت پیشنهاددهنده:

<p>صفحه ۸ از ۲۰</p> <p>شماره ویرایش: ۱/۱</p> <p>تاریخ بازنگری: اردیبهشت ۱۴۰۱</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون‌های کابل‌های قدرت فشار ضعیف یک کیلو ولت با هادی مسی و عایق PVC</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
--	--	--

این جدول توسط پیشنهاد دهنده تکمیل می‌شود. ضمناً در صورت کمبود فضا برای درج مطالب، با ذکر شماره صفحه، از برگه‌های ضمیمه استفاده شود.

جدول شماره (۲) شناسنامه کالای پیشنهادی و سوابق	
۱	نام سازنده (نام برنده تجاری)
۲	کشور سازنده
۳	سال ساخت
۴	آخرین تاریخ دریافت گواهی آزمون نوعی با ذکر نام آزمایشگاه
۵	نام فروشنده و نوع ارتباط با سازنده (نماینده رسمی - عرضه کننده انحصاری و ...)
۶	نوع و سطح مقطع نامی کالا (علامت اختصاری)
۷	فهرست خریداران با ذکر نام، کشور، تاریخ و میزان فروش
۸	سابقه کارخانه در ساخت این نوع تجهیزات
۹	اطلاعات تکمیلی (علاوه بر الزامات نشانه‌گذاری مندرج در جدول شماره (۳) که روی کابل درج می‌شود
۱۰	مدت گارانتی
۱۱	نحوه ارائه‌ی دستورالعمل‌های جابه‌جایی، انبارش و نصب و چگونگی آموزش
۱۲	حداکثر زمان تحويل
۱۳	نحوه بسته بندی
۱۴	سایر مزایای رقابتی پیشنهادی

صحت کلیه موارد ارائه شده در جدول فوق توسط پیشنهاد دهنده تضمین می‌شود.

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	مهر شرکت:	نام شرکت پیشنهاد دهنده:

جدول شماره (۳) مشخصات اجباری

ردیف	شرح مشخصه	واحد	سطح یا نوع اجباری	
۱	$U_0/U(U_m)$	kV	ولتاژ نامی کابل (۱,۲) ، ۰,۶/۱	
۲	فاز	n	(طبق ردیف ۱ جدول متناظر در پیوست ۱)	
۳	نول	n		
۴	میانگین	mm	(طبق ردیف ۵ جدول متناظر در پیوست ۱)	
۵	نقطه‌ای	mm		
۶	میانگین	mm	(طبق ردیف ۷ جدول متناظر در پیوست ۱)	
۷	نقطه‌ای	mm		
۸	حداقل ضخامت نقطه‌ای روکش			
۹	20°C در دمای DC			
۱۰	در دمای 20°C	$\Omega\cdot\text{cm}$	10^{13}	
	در دمای 70°C		10^{10}	
۱۱	جنس عایق			
۱۲	جنس روکش ^۱			
۱۳	حداقل استحکام کششی عایق (بدون کهنگی)			
۱۴	حداقل ازدیاد طول نسبی عایق (بدون کهنگی)			
۱۵	حداقل استحکام کششی روکش (بدون کهنگی)			
۱۶	حداقل ازدیاد طول نسبی روکش (بدون کهنگی)			
۱۷	حداقل شعاع خمس (برای نصب)			
۱۸	حداقل قطر قرقره			
۱۹	نحوه نشانه گذاری روی کابل			
			خوانا بودن اطلاعات روی روکش خارجی کابل (شامل نشانه گذاری بطور پیوسته با رنگ روشن متمایز با رنگ روکش کابل) و با دوره تناوب <u>یک</u> متری و به فواصل حداقل ۵۵ سانتی متر (از انتهای مارک تا ابتدای مارک بعدی)	

^۱ در نقاطی از کابل که روکش برداشته شده و عایق در معرض تابش اشعه خورشید قرار می‌گیرد، ضروری است روکش مناسب روی عایق جهت محافظت نصب گردد.

مطابقت کالای پیشنهادی با کلیه مشخصات ارائه شده در جدول فوق تضمین می‌شود.

نام شرکت پیشنهاددهنده:	مهر شرکت:	تاریخ تکمیل:	نام و نام خانوادگی مدیر:	امضاء
------------------------	-----------	--------------	--------------------------	-------

صفحة ۱۰ از ۲۰
شماره ویرایش: ۱/۱
تاریخ بازنگری: اردیبهشت ۱۴۰۱

عنوان دستورالعمل:
تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون‌های
کابل‌های قدرت فشار ضعیف یک کیلو ولت با هادی مسی و عایق PVC



جدول شماره (۳) مشخصات اجباری

ردیف	شرح مشخصه	واحد	سطح یا نوع اجباری
۲۰	موارد درج شده روی کابل	---	نام سازنده یا علامت تجاری آن، درج نام سفارش‌دهنده کالا (در صورت درخواست خریدار)، تیپ ^۱ ، سایز کابل، متراژ، ولتاژ نامی (U_0/U)، علامت و شماره استاندارد مورد استفاده و سال ساخت
۲۱	رنگ عایق رشته‌های کابل و روکش	---	فاز: قرمز، مشکی و زرد نول: آبی ارت: زرد با خط سبز روکش: مشکی
۲۲	موارد درج شده روی پلاک مشخصات قرقره	---	نام سازنده یا علامت تجاری آن ، تیپ، سایز کابل، متراژ ابتداء، انتهای و کل، ولتاژ نامی ($U_m/U_0/U$)، وزن، شماره استاندارد مورد استفاده و سال ساخت، شماره سریال
۲۳	درج علائم هشدار در خصوص نکات لازم هنگام باز کردن بر روی قرقره به صورت مصور و ساده	---	الزامی است
۲۴	حداقل فاصله بین آخرین لایه کابل پیچیده شده روی قرقره تا لبه قرقره	cm	۵
۲۵	دارا بودن پوشش خارجی قرقره روی کابل	---	الزامی است
۲۶	داشتن پوشش مقاوم در برابر آب (water proof) سرهای کابل پس از اتمام آزمون‌های مربوطه	---	الزامی است
۲۷	حداقل مدت گارانتی از زمان تحویل	سال	۲
۲۸	دارا بودن گواهی آزمون‌های نوعی از آزمایشگاه معتبر ^۲ مطابق با فهرست آزمون‌های کالا (جدول شماره ۵) و اعلام کتبی زمان تولید و ایجاد امکان بازدید نماینده خریدار یا دستگاه نظارت از مراحل انجام آزمون‌های جاری	---	الزامی است

^۱ منظور نوع هادی، عایق و... می‌باشد.

^۲ منظور از آزمایشگاه معتبر، آزمایشگاه‌های معتبر بین‌المللی عضو ILAC یا مورد تأیید شورای ارزیابی توانیز می‌باشد.

مطابقت کالای پیشنهادی با کلیه مشخصات ارائه شده در جدول فوق تضمین می‌شود.

نام شرکت پیشنهاددهنده:	مهر شرکت:	تاریخ تکمیل:	نام و نام خانوادگی مدیر:	امضاء
------------------------	-----------	--------------	--------------------------	-------

<p>صفحة ۱۱ از ۲۰</p> <p>شماره ویرایش: ۱/۱</p> <p>تاریخ بازنگری: اردیبهشت ۱۴۰۱</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون‌های کابل‌های قدرت فشار ضعیف یک کیلو ولت با هادی مسی و عایق PVC</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	--	--

جدول شماره (۴) مشخصات فنی پیشنهادی و امتیازدهی کالا ^۱							
امتیاز نهایی	امتیاز	ضریب وزنی (%)	مقدار پیشنهادی	روش امتیازدهی	واحد	شرح مشخصه	ردیف
		۳۱		بند ۱-۳-۴	Ω/km	مقاومت الکتریکی DC در دمای ۲۰ °C	۱
		۱۱		بند ۲-۳-۴	mm	حداقل ضخامت نقطه‌ای روکش	۲
		۱۵		بند ۳-۳-۴	mm	حداقل ضخامت نقطه‌ای عایق	۳
		۱۱		بند ۴-۳-۴	N/mm ²	استحکام کششی عایق	۴
		۹		بند ۵-۳-۴	N/mm ²	استحکام کششی روکش	۵
		۴		بند ۶-۳-۴	---	روش نشانه‌گذاری روی کابل	۶
		۴		بند ۷-۳-۴	---	ارائه گواهینامه تضمین کیفیت	۷
		۷		بند ۸-۳-۴	---	دارا بودن آزمایشگاه تایید صلاحیت شده	۸
		۴		بند ۹-۳-۴	---	سوابق فروشنده و رضایت بهره‌بردار	۹
		۲		بند ۱۰-۳-۴	---	مشخصات بسته‌بندی کالا	۱۰
		۲		بند ۱۱-۳-۴	---	گارانتی و دستورالعمل‌های نگهداری و جابجایی	۱۱
	-	%۱۰۰					

^۱ در این جدول، ستون مقدار پیشنهادی توسط پیشنهاد دهنده و ستون های مربوط به امتیاز توسط خریدار تکمیل می‌گردند.

مطابقت کالای پیشنهادی با کلیه مشخصات ارائه شده در جدول فوق تضمین می‌شود.

امضاء	نام و نام خانوادگی مدیر:	تاریخ تکمیل:	نام شرکت پیشنهاددهنده:	مهر شرکت:
-------	--------------------------	--------------	------------------------	-----------

<p>صفحة ۱۲ از ۲۰</p> <p>شماره ویرایش: ۱/۱</p> <p>تاریخ بازنگری: اردیبهشت ۱۴۰۱</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون‌های کابل‌های قدرت فشار ضعیف یک کیلو ولت با هادی مسی و عایق PVC</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	--	--

۴-۳- نحوه محاسبه امتیازهای فنی

توجه: در تمام مواردی که امتیازدهی بر اساس مقادیر ادعایی سازنده است، کسب امتیاز منوط به ارائه مستندات معتبر مربوطه می‌باشد.

۴-۳-۱ مقاومت الکتریکی DC در دمای ۲۰ °C

کاهش مقاومت الکتریکی نسبت به مقدار اجباری (ردیف ۹ جدول شماره ۳) حائز امتیاز می‌باشد که با روش زیر امتیازدهی می‌گردد.
حداکثر امتیاز ۱۰۰ می‌باشد. اگر مقاومت اندازه‌گیری شده در آزمون نمونه ای ۲٪ از مقاومت پیشنهادی بیشتر باشد کالای مورد نظر مردود می‌شود.

$$\text{امتیاز} = 60 + 570 \times (\frac{\text{مقدار اجباری}}{\text{مقدار پیشنهادی}} - \frac{\text{مقدار اجباری}}{\text{مقدار اجباری}})$$

۴-۳-۲ حداقل ضخامت نقطه‌ای روکش

افزایش حداقل ضخامت نقطه‌ای روکش نسبت به مقدار اجباری (ردیف ۸ جدول شماره ۳) حائز امتیاز می‌باشد که با روش زیر امتیازدهی می‌گردد. حداکثر امتیاز ۱۰۰ می‌باشد.

$$\text{امتیاز} = 60 + 130 \times (\frac{\text{مقدار اجباری}}{\text{مقدار اجباری}} - \frac{\text{مقدار پیشنهادی}}{\text{مقدار اجباری}})$$

۴-۳-۳ حداقل ضخامت نقطه‌ای عایق

افزایش حداقل ضخامت نقطه‌ای عایق نسبت به مقدار اجباری (ردیف ۵ جدول شماره ۳) حائز امتیاز می‌باشد که با روش زیر امتیازدهی می‌گردد. حداکثر امتیاز ۱۰۰ می‌باشد.

$$\text{امتیاز} = 60 + 230 \times (\frac{\text{مقدار اجباری}}{\text{مقدار اجباری}} - \frac{\text{مقدار پیشنهادی}}{\text{مقدار اجباری}})$$

۴-۳-۴ استحکام کششی عایق

افزایش استحکام کششی عایق نسبت به مقدار اجباری (ردیف ۱۳ جدول شماره ۳) حائز امتیاز می‌باشد که با روش زیر امتیازدهی می‌گردد. حداکثر امتیاز ۱۰۰ می‌باشد.

$$\text{امتیاز} = 60 + 140 \times (\frac{\text{مقدار اجباری}}{\text{مقدار اجباری}} - \frac{\text{مقدار پیشنهادی}}{\text{مقدار اجباری}})$$

۴-۳-۵ استحکام کششی روکش

افزایش استحکام کششی روکش نسبت به مقدار اجباری (ردیف ۱۵ جدول ۳) حائز امتیاز می‌باشد که با روش زیر امتیازدهی می‌گردد.
حداکثر امتیاز ۱۰۰ می‌باشد.

$$\text{امتیاز} = 60 + 140 \times (\frac{\text{مقدار اجباری}}{\text{مقدار اجباری}} - \frac{\text{مقدار پیشنهادی}}{\text{مقدار اجباری}})$$

۴-۳-۶ روش نشانه‌گذاری روی کابل

در صورت نشانه‌گذاری روی کابل بطور پیوسته از نوع Jet Printer و لیزری، امتیاز ۱۰۰ و در صورت نشانه‌گذاری از نوع دیسکی امتیاز ۶۰ منظور می‌شود.

۴-۳-۷ ارائه گواهینامه تضمین کیفیت

در صورت استقرار سیستم مدیریت کیفیت و دارابودن گواهینامه ISO 9001 معتبر مورد تأیید IAF ۱۰۰ امتیاز و در غیر این صورت ۶۰ امتیاز لحاظ می‌شود. لازم است مرجع صدور، مرجع اعتباردهی و روش پیگیری اصالت گواهینامه اعلام گردد.

<p>صفحة ۱۳ از ۲۰</p> <p>شماره ویرایش: ۱/۱</p> <p>تاریخ بازنگری: اردیبهشت ۱۴۰۱</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون‌های کابل‌های قدرت فشار ضعیف یک کیلو ولت با هادی مسی و عایق PVC</p>	<p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	--	-----------------------------------

۴-۳-۸- دارا بودن آزمایشگاه تایید صلاحیت شده

ردیف	معیار	امتیاز
۱	داشتن آزمایشگاه	۶۰
۲	داشتن آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد	۸۰
۳	داشتن آزمایشگاه با گواهی ISO/IEC 17025	۱۰۰

۴-۳-۹- سوابق فروشنده و رضایت بهره‌بردار

ردیف	معیار	امتیاز
۱	ارائه سابقه فروش در ایران	۱۲
۲	ارائه سابقه فروش در خارج از ایران	۱۰
۳	رضایت بهره‌بردار (مناقصه‌گزار) با توجه به سوابق استفاده از محصول در شرکت مناقصه‌گزار یا دیگر شرکت‌های توزیع با ارائه گواهی معتبر	۱۰
۴	کیفیت و کفایت استناد ارائه شده	۸

امتیاز نهایی، مجموع امتیازات کسب شده از جدول فوق به اضافه ۶۰ می‌باشد.

تخصیص امتیاز بر اساس استناد ارائه شده و به صورت مقایسه‌ای بین شرکت‌کنندگان در مناقصه لحاظ می‌گردد.

۴-۳-۱۰- مشخصات بسته بندی کالا

ردیف	معیار	امتیاز
۱	لafafe پیچی داخلی	۱۰
۲	لafafe پیچی خارجی یا نایلون	۲۰
۳	لafafe پیچی خارجی یا کارتن پلاست	۳۰

امتیاز نهایی، مجموع امتیازات کسب شده از ردیف ۱ و یکی از ردیف‌های ۲ یا ۳ جدول فوق به اضافه ۶۰ می‌باشد. حداکثر امتیاز ۱۰۰ می‌باشد.

۴-۳-۱۱- گارانتی و دستورالعمل‌های نگهداری و جابجایی

ردیف	معیار	حداکثر امتیاز
۱	ارائه گارانتی به ازای هر سال اضافه بر دو سال، ۸ امتیاز	۳۲
۲	ارائه دستورالعمل‌های نگهداری و نحوه جابجایی	۸

امتیاز نهایی، مجموع امتیازات کسب شده از جدول فوق به اضافه ۶۰ می‌باشد. حداکثر امتیاز ۱۰۰ می‌باشد.

<p>صفحة ۱۴ از ۲۰</p> <p>شماره ویرایش: ۱/۱</p> <p>تاریخ بازنگری: اردیبهشت ۱۴۰۱</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون‌های کابل‌های قدرت فشار ضعیف یک کیلو ولت با هادی مسی و عایق PVC</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	--	--

۵- آزمون‌ها

جدول شماره (۵) آزمون‌ها			
ردیف.	شرح آزمون	نام و شماره استاندارد	مقدار / شرط پذیرش
الف- آزمون‌های جاری			
۱	اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی هادی‌ها	IEC 60502-1 بند ۱۵.۲	رعایت ردیف ۹ جدول شماره ۳
۲	آزمون ولتاژ: اعمال پیوسته ولتاژ DC ۳/۵ kV AC یا ۸/۴ kV به مدت ۵ دقیقه	IEC 60502-1 بند ۱۵.۳	عدم وقوع شکست الکتریکی در عایق
ب- آزمون‌های نمونه‌ای^۱			
۱	بررسی هادی (ساختمان، ابعاد و مقاومت DC)	IEC 60502-1 بند ۱۶.۴	تامین الزامات استاندارد
۲	اندازه‌گیری ضخامت میانگین و ضخامت حداقل نقطه‌ای عایق	IEC 60502-1 بند ۱۶.۵	رعایت ردیف‌های ۷-۴ جدول شماره ۳
۳	اندازه‌گیری ضخامت حداقل نقطه‌ای روکش	IEC 60502-1 بند ۱۶.۵	رعایت ردیف ۸ جدول شماره ۳
۴	بررسی آرمور یا زره (ساختمان و مشخصات ابعادی)	IEC 60502-1 بند ۱۶.۷	تامین الزامات استاندارد
۵	اندازه‌گیری قطر بیرونی (در صورت درخواست خریدار)	IEC 60502-1 بند ۱۶.۸	مطابقت با ادعای سازنده
ج- آزمون‌های نوعی			
۱	اندازه‌گیری مقاومت عایقی در دمای محیط	IEC 60502-1 بند ۱۷.۲	رعایت ردیف ۱۰ جدول شماره ۳
۲	اندازه‌گیری مقاومت عایقی در دمای ۷۰ °C	IEC 60502-1 بند ۱۷.۳	رعایت ردیف ۱۰ جدول شماره ۳
۳	آزمون ولتاژ برای ۴ ساعت: اعمال تدریجی ولتاژ AC ۲/۴ kV و حفظ آن به مدت ۴ ساعت	IEC 60502-1 بند ۱۷.۴	عدم وقوع شکست الکتریکی در عایق
۴	اندازه‌گیری ضخامت عایق	IEC 60502-1 بند ۱۸.۲	رعایت ردیف‌های ۷-۴ جدول شماره ۳
۵	اندازه‌گیری ضخامت روکش	IEC 60502-1 بند ۱۸.۳	رعایت ردیف ۸ جدول شماره ۳
۶	تعیین خواص مکانیکی (استقامت کششی و افزایش طول نسبی در نقطه پارگی) عایق قبل از کهنه‌گی	IEC 60502-1 بند ۱۸.۴	رعایت ردیف‌های ۱۳ و ۱۴ جدول شماره ۳
۷	تعیین خواص مکانیکی (استقامت کششی و افزایش طول نسبی در نقطه پارگی) عایق بعد از کهنه‌گی: قرار گرفتن عایق در کوره هوای گرم با دمای ۱۰۰±۲ °C به مدت ۱۶۸ ساعت	IEC 60502-1 بند ۱۸.۴	حداقل استقامت کششی عایق N/mm ² ۱۲/۵ و حداقل تغییرات٪ ۱۵٪ و حداقل درصد افزایش طول نسبی عایق٪ ۱۵٪ و حداقل تغییرات٪ ۲۵٪

^۱ آزمون‌های بازرگانی و بررسی ابعادی بر روی حداقل ۱۰٪ افزایش قرارداد انجام می‌شوند. فرکانس آزمون‌های فیزیکی باید طبق توافق خریدار یا جدول ۱۲ استاندارد باشد. در صورت مردود شدن یک آزمونه در هر یک آزمون‌های این بخش، دو آزمونه دیگر باید از همان بهر برداشته شود و تحت همان آزمون یا آزمون‌هایی که نمونه اصلی در آن مردود شده، قرار گیرد. هر دو نمونه جدید باید در آزمون‌ها پذیرفته شوند.

<p>صفحة ۱۵ از ۲۰</p> <p>شماره ویرایش: ۱/۱</p> <p>تاریخ بازنگری: اردیبهشت ۱۴۰۱</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون‌های کابل‌های قدرت فشار ضعیف یک کیلو ولت با هادی مسی و عایق PVC</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	--	--

جدول شماره (۵) آزمون‌ها

ردیف	شرح آزمون	نام و شماره استاندارد	مقدار / شرط پذیرش
۸	تعیین خواص مکانیکی (استقامت کششی و ازدیاد طول نسبی در نقطه پارگی) روکش قبل از کهنه‌گی	IEC 60502-1 بند ۱۸.۵	رعایت ردیف‌های ۱۵ و ۱۶ جدول شماره ۳
۹	تعیین خواص مکانیکی (استقامت کششی و ازدیاد طول نسبی در نقطه پارگی) روکش بعد از کهنه‌گی: قرار گرفتن روکش در کوره هوای گرم با دمای 100 ± 2 °C به مدت ۱۶۸ ساعت	IEC 60502-1 بند ۱۸.۵	حداقل استقامت کششی روکش N/mm^2 ۱۲/۵ و حداکثر تغییرات $\% \pm 25$ ٪ حداقل درصد ازدیاد طول نسبی روکش $\% \pm 25$ ٪
۱۰	آزمون کهنه‌گی اضافی بر روی قطعاتی از کابل تکمیل شده: قرار گرفتن آزمونهای کابل تکمیل شده در کوره هوای گرم با دمای 80 ± 2 °C به مدت ۱۶۸ ساعت	IEC 60502-1 بند ۱۸.۶	تغییرات بین مقادیر میانه استقامت کششی و ازدیاد طول نسبی در نقطه پارگی عایق و روکش قبل و بعد از کهنه‌گی نباید از مقادیر متناظر ردیف‌های ۷ و ۹ این جدول بیشتر باشد
۱۱	آزمون فشار در دمای بالا بر روی روکش و عایق: دمای 80 ± 2 °C	IEC 60502-1 بند ۱۸.۸	حداکثر 50% ٪ فرورفتگی
۱۲	آزمون بر روی روکش در دمای پایین (15 ± 2 °C): شامل آزمونهای خمس (برای کابل با قطر کمتر از mm $12/5$)، ازدیاد طول نسبی و ضربه	IEC 60502-1 بند ۱۸.۹	تأمین الزامات جدول ۱۹ استاندارد
۱۳	آزمون بر روی عایق در دمای پایین (15 ± 2 °C): شامل آزمونهای خمس (برای کابل با قطر کمتر از mm $12/5$) و ازدیاد طول نسبی	IEC 60502-1 بند ۱۸.۹	تأمین الزامات جدول ۱۶ استاندارد
۱۴	آزمون شوک حرارتی (مقاومت روکش و عایق در مقابل ترک خوردگی): دمای 150 ± 3 °C به مدت ۱ ساعت	IEC 60502-1 بند ۱۸.۱۰	عدم ایجاد ترک
۱۵	آزمون جذب آب عایق (روش الکتریکی): دمای 70 ± 2 °C به مدت ۲۴۰ ساعت	IEC 60502-1 بند ۱۸.۱۴	عدم وقوع شکست الکتریکی در عایق
۱۶	آزمون گسترش شعله (در صورت درخواست خریدار)	IEC 60502-1 بند ۱۸.۱۵	تأمین الزامات استاندارد

<p>صفحة ۱۶ از ۲۰</p> <p>شماره ویرایش: ۱/۱</p> <p>تاریخ بازنگری: اردیبهشت ۱۴۰۱</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمونهای کابل‌های قدرت فشار ضعیف یک کیلو ولت با هادی مسی و عایق PVC</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	---	--

پیوست (۱): مشخصات فنی کابل‌های قدرت فشار ضعیف یک کیلوولت با هادی مسی و عایق PVC با زره (آرمور)

تذکر: کلیه مشخصات، مربوط به هادی‌های تاییده شده فشرده یا غیرفشرده (کلاس ۲) و مفتولی (کلاس ۱) و برای کابل‌های تک رشته و چند رشته می‌باشند.

- ردیف های ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۶ و ۱۹ موارد پیشنهادی هستند.

ردیف های ۱۷ و ۱۸ وزن‌های تقریبی کابل‌های بدون زره هستند و در صورت وجود زره یا تغییر مقاومت ویژه هادی می‌توانند متفاوت باشند، بنابراین معیاری برای ارزیابی کیفی هادی نخواهد بود.

- زره در نظر گرفته شده برای انجام محاسبات ابعادی، از نوع سیمی می‌باشد. جنس زره هم برای کابل تکرشته، آلومینیومی و برای سایر کابل‌ها، فولاد گالوانیزه لحاظ شده است.

در صورتیکه کابل بدون زره بوده یا نوع زره آن متفاوت باشد، از میان آیتم‌های اجباری ممکن است مقدار حداقل ضخامت نقطه‌ای روکش در کابل‌های تک و سه و نیم رشته تغییر کند، اما در کابل‌های دو و چهار رشته این مقدار تغییری نخواهد داشت.

- حداکثر مقاومت الکتریکی DC مربوط به هادی فاز و در دمای 20°C می‌باشد.

حداکثر جریان مجاز کابل در زمین (دفن مستقیم) در شرایط زیر می‌باشد:

- دمای محیط 15°C

- عمق دفن ۵۰ cm

- مقاومت حرارتی $1/2 \text{ K.m/W}$

- حداکثر جریان مجاز کابل در هوا در شرایط زیر می‌باشد:

- دمای محیط 30°C

<p>صفحة ۱۷ از ۲۰</p> <p>شماره ویرایش: ۱/۱</p> <p>تاریخ بازنگری: اردیبهشت ۱۴۰۱</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون‌های کابل‌های قدرت فشار ضعیف یک کیلوولت با هادی مسی و عایق PVC</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	---	--

ردیف	مشخصات فنی کابل	سایز کابل	جدول شماره (۶): مشخصات فنی کابل‌های قدرت فشار ضعیف یک کیلوولت با هادی مسی و عایق PVC با زره (تک رشته‌ای)											
			واحد	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	
۱	حداقل تعداد رشته‌های هادی فاز	غير فشرده	n	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷
۲	حداقل تعداد رشته‌های هادی نول	فشرده	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
۳	سطح مقطع نامی هادی فاز	mm ²	۱۶	۲۵	۳۵	۵۰	۷۰	۹۵	۱۲۰	۱۵۰	۱۸۵	۲۴۰	۳۰۰	—
۴	سطح مقطع نامی هادی نول	mm ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
۵	حداقل ضخامت میانگین عایق فاز	mm	۱	۱/۲	۱/۲	۱/۴	۱/۴	۱/۶	۱/۶	۱/۸	۲	۲/۴	۲۴۰	۳۰۰
۶	حداقل ضخامت نقطه‌ای عایق فاز	mm	۰/۸	۰/۹۸	۰/۹۸	۰/۹۸	۰/۹۸	۱/۱۶	۱/۳۴	۱/۵۲	۱/۷	۱/۸۸	۲/۰۶	—
۷	حداقل ضخامت میانگین عایق نول	mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
۸	حداقل ضخامت نقطه‌ای عایق نول	mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
۹	ضخامت نامی روکش	mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
۱۰	حداقل ضخامت نقطه‌ای روکش	mm	۰/۹۲	۰/۹۲	۰/۹۲	۰/۹۲	۰/۹۲	۱	۱	۱/۱۶	۱/۳۴	۱/۵۲	۱/۷	۱/۳۲
۱۱	حداکثر جریان اتصال کوتاه (۳ s)	kA	۱/۰۲	۱/۰۹	۱/۱۶	۱/۳۴	۱/۵۲	۱/۷	۱/۸۸	۲/۰۶	۲/۰۷	۲/۰۸	۲/۰۹	۲/۰۰
۱۲	حداکثر جریان مجاز هادی در زمین در ۱۵ °C (آرایش تخت)	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	۵۱۵
۱۳	حداکثر جریان مجاز هادی در هوا در ۳۰ °C (آرایش تخت)	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	۶۱۶
۱۴	حداکثر مقاومت الکتریکی DC در ۲۰ °C	Ω/km	۱/۱۵	۰/۷۲۷	۰/۵۲۴	۰/۳۸۷	۰/۲۶۸	۰/۱۹۳	۰/۱۵۳	۰/۱۲۴	۰/۰۹۹۱	۰/۰۷۵۴	۰/۰۶۰۱	۵۶۳
۱۵	حداقل شعاع تقریبی خمیش (نصب)	mm	۲۰۷	۲۳۳	۲۴۹	۲۶۳	۲۸۸	۳۲۶	۳۹۲	۴۲۰	۴۵۹	۵۰۳	۵۶۳	۰/۱۸۱
۱۶	راکتانس (آرایش تخت)	Ω/km	۰/۲۱۰	۰/۲۰۲	۰/۲۰۱	۰/۱۹۸	۰/۱۹۳	۰/۱۸۹	۰/۱۸۸	۰/۱۸۶	۰/۱۸۴	۰/۱۸۲	۰/۱۸۱	۳۲۰۲
۱۷	وزن تقریبی واحد طول کابل	kg/km	—	۲۲۲	۳۲۴	۴۲۴	۵۶۸	۷۶۷	۱۰۰۱	۱۲۸۷	۱۵۷۲	۱۹۸۳	۲۵۳۶	۲۶۵۹
۱۸	وزن تقریبی واحد طول هادی	kg/km	۱۳۸	۲۱۶	۳۰۱	۴۱۵	۵۹۱	۸۲۴	۱۰۳۸	۱۲۶۹	۱۶۱۳	۲۰۸۵	۲۰۷۵۱	۰/۰۹۲۷
۱۹	مقاومت AC در ۷۰ °C	Ω/km	۱/۳۸	۰/۸۷	۰/۶۲۷	۰/۴۶۴	۰/۳۲۱	۰/۲۳۲	۰/۱۸۴	۰/۱۵۰	۰/۱۲۱	۰/۰۹۲۷	۰/۰۷۵۱	۰/۰۶۰۱

<p>صفحة ۱۸ از ۲۰</p> <p>شماره ویرایش: ۱/۱</p> <p>تاریخ بازنگری: اردیبهشت ۱۴۰۱</p>	<p>عنوان دستورالعمل:</p> <p>تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون‌های کابل‌های قدرت فشار ضعیف یک کیلوولت با هادی مسی و عایق PVC</p>	 <p>وزارت نیرو شرکت توانیر</p>
---	---	--

جدول شماره (۷): مشخصات فنی کابل‌های قدرت فشار ضعیف یک کیلوولت با هادی مسی و عایق PVC با زره^۱ (دو رشته‌ای)

ردیف	مشخصات فنی کابل								سایز کابل	واحد	حداقل تعداد رشته‌های هادی فاز	کلاس ۱	کلاس ۲	حداقل تعداد رشته‌های های هادی نول	کلاس ۱	کلاس ۲	حداقل تعداد رشته‌های هادی فاز	کلاس ۱	کلاس ۲	حداقل تعداد رشته‌های هادی فاز	کلاس ۱	کلاس ۲	حداقل تعداد رشته‌های هادی نول	سطح مقطع نامی هادی فاز	سطح مقطع نامی هادی نول	حداقل ضخامت میانگین عایق فاز	حداقل ضخامت نقطه‌ای عایق فاز	حداقل ضخامت میانگین عایق نول	حداقل ضخامت نقطه‌ای عایق نول	حداقل ضخامت نامی روکش	حداقل ضخامت نقطه‌ای روکش	حداکثر جریان اتصال کوتاه (۳۸)	حداکثر جریان مجاز هادی در زمین در ۱۵ °C	حداکثر جریان مجاز هادی در هوا در ۳۰ °C	حداکثر مقاومت الکتریکی DC در ۲۰ °C	وزن تقریبی واحد طول کابل	وزن تقریبی واحد طول هادی	مقاومت AC در ۷۰ °C
	ج	ج	ج	ج	ج	ج	ج	ج																														
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	n	n	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱							
۲	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷																														
۳	۱۰	۶	۴	۲/۵	۱/۵	۱۰	۶	mm ²																														
۴	۱۰	۶	۴	۲/۵	۱/۵	۱۰	۶	mm ²																														
۵	۱	۱	۱	۰/۸	۰/۸	۱/۴	۱/۴	mm																														
۶	۰/۸	۰/۸	۰/۸	۰/۶۲	۰/۶۲	۱/۱۶	۱/۱۶	mm																														
۷	۱	۱	۱	۰/۸	۰/۸	----	----	mm																														
۸	۰/۸	۰/۸	۰/۸	۰/۶۲	۰/۶۲	----	----	mm																														
۹	۱/۸	۱/۸	۱/۸	۱/۸	۱/۸	۱/۸	۱/۸	mm																														
۱۰	۱/۲۴	۱/۲۴	۱/۲۴	۱/۲۴	۱/۲۴	۱/۲۴	۱/۲۴	mm																														
۱۱	۰/۶۴	۰/۳۸	۰/۲۵	۰/۱۶	۰/۰۹۵	۰/۶۴	۰/۳۸	kA																														
۱۲	۸۵	۶۴	۵۱	۳۷	۲۹	----	----	A																														
۱۳	۷۰	۵۱	۴۰	۳۰	۲۲	۸۶	۶۱	A																														
۱۴	۱/۸۳	۳/۰۸	۴/۶۱	۷/۴۱	۱۲/۱	۱/۸۳	۳/۰۸	Ω/km																														
۱۵	۲۴۶	۲۲۴	۱۹۹	۱۷۸	۱۶۸	۱۷۷	۱۵۶	mm																														
۱۶	۰/۰۹۱	۰/۰۹۲	۰/۰۹۶	۰/۱۱۱	۰/۱۵۵	۰.۲۲۶	۰.۲۵۵	Ω/km																														
۱۷	۵۱۸	۳۸۹	۳۱۷	۲۳۵	۱۹۷	۲۹۴	۲۰۵	kg/km																														
۱۸	۱۷۳	۱۰۴	۶۹	۴۴	۲۷	۱۷۹	۱۰۸	kg/km																														
۱۹	۲/۳۰	۳/۸۷	۵/۷۹	۹/۳۰	۱۵/۱۹	۲.۱۹	۳.۶۹	Ω/km																														

^۱ سایزهای ۶x۶ و ۱۰x۱۰ بدون زره می‌باشند.

جدول شماره (۸): مشخصات فنی کابل‌های قدرت فشار ضعیف یک کیلوولت با هادی مسی غیر فشرده و قطاعی^۱ و عایق PVC با زره (سه و نیم رشته‌ای)

ردیف	میلیمتر مربع	میلیمتر مربع	مشخصات فنی کابل	سایز کابل	مشخصات فنی کابل	ردیف								
۳۷	۳۷	۳۷	۳۷	۱۹	۱۹	۱۹	۷	۷	n	n	غیر فشرده	حداقل تعداد	۱	
	۳۰	۱۸	۱۸	۱۵	۱۲	۶	۶	۶			فشرده	رشته‌های هادی فاز ^۲		
۳۷	۱۹	۱۹	۱۹	۱۹	۷	۷	۷	۷	n	n	غیر فشرده	حداقل تعداد رشته	۲	
	۱۵	۱۲	۱۲	۶	۶	۶	۶	۶			فشرده	های هادی نول		
۲۴۰	۱۸۵	۱۵۰	۱۲۰	۹۵	۷۰	۵۰	۳۵	۲۵	mm ²		سطح مقطع نامی هادی فاز	۳		
۱۲۰	۹۵	۷۰	۷۰	۵۰	۳۵	۲۵	۱۶	۱۶	mm ²		سطح مقطع نامی هادی نول	۴		
۲/۲	۲	۱/۸	۱/۶	۱/۶	۱/۴	۱/۴	۱/۲	۱/۲	mm		حداقل ضخامت میانگین عایق فاز	۵		
۱/۸۸	۱/۷	۱/۵۲	۱/۳۴	۱/۳۴	۱/۱۶	۱/۱۶	۰/۹۸	۰/۹۸	mm		حداقل ضخامت نقطه‌ای عایق فاز	۶		
۱/۶	۱/۶	۱/۴	۱/۴	۱/۴	۱/۲	۱/۲	۱	۱	mm		حداقل ضخامت میانگین عایق نول	۷		
۱/۳۴	۱/۳۴	۱/۱۶	۱/۱۶	۱/۱۶	۰/۹۸	۰/۹۸	۰/۸	۰/۸	mm		حداقل ضخامت نقطه‌ای عایق نول	۸		
۲/۹	۲/۷	۲/۵	۲/۴	۲/۳	۲/۱	۲	۱/۹	۱/۸	mm		ضخامت نامی روکش	۹		
۲/۱۲	۱/۹۶	۱/۸	۱/۷۲	۱/۶۴	۱/۴۸	۱/۴	۱/۳۲	۱/۲۴	mm		حداقل ضخامت نقطه‌ای روکش	۱۰		
۱۵/۲۴	۱۱/۷۴	۹/۵۳	۷/۶۲	۶/۰۳	۴/۴۴	۳/۱۸	۲/۲۲	۱/۵۹	kA	(۳) (۸)	حداکثر جریان اتصال کوتاه	۱۱		
۴۶۲	۴۰۱	۳۵۵	۳۱۷	۲۷۹	۲۳۳	۱۸۸	۱۰۹	۱۳۲	A		حداکثر جریان مجاز هادی در ۱۵ °C	۱۲		
۴۴۵	۳۷۸	۳۳۲	۲۹۰	۲۵۱	۲۰۷	۱۶۳	۱۳۵	۱۱۰	A		حداکثر جریان مجاز هادی در ۳۰ °C	۱۳		
۰/۰۷۵۴	۰/۰۹۹۱	۰/۱۲۴	۰/۱۵۳	۰/۱۹۳	۰/۲۶۸	۰/۳۸۷	۰/۵۲۴	۰/۷۲۷	Ω/km	DC در ۲۰ °C	حداکثر مقاومت الکتریکی	۱۴		
۷۶۶	۷۰۴	۶۱۶	۵۷۸	۵۲۱	۴۶۶	۴۲۱	۳۸۰	۳۵۳	mm		حداقل شعاع تقریبی خمث (نصب)	۱۵		
۰/۰۷۵	۰/۰۷۶	۰/۰۷۶	۰/۰۷۶	۰/۰۷۷	۰/۰۷۹	۰/۰۸۱	۰/۰۸۱	۰/۰۸۴	Ω/km		راکانس	۱۶		
۹۰۱۴	۷۹۸۳	۵۴۶۳	۴۶۴۴	۳۷۲۶	۲۷۱۷	۲۰۱۲	۱۷۶۳	۱۴۲۵	kg/km		وزن تقریبی واحد طول کابل	۱۷		
۷۴۴۸	۵۶۸۳	۴۴۳۰	۳۷۶۳	۲۹۴۷	۲۱۲۱	۱۵۰۲	۱۰۵۷	۸۰۰	kg/km		وزن تقریبی واحد طول هادی	۱۸		
۰/۰۹۲۹	۰/۱۲۱	۰/۱۵۰	۰/۱۸۴	۰/۲۳۲	۰/۳۲۱	۰/۴۶۴	۰/۶۲۷	۰/۸۷	Ω/km	AC در ۷۰ °C	مقاومت	۱۹		

^۱ برای کابل‌های چند رشته با سطح مقطع ۵۰ میلیمتر مربع و بالاتر از شکل قطاعی استفاده می‌شود.

^۲ برای هادی‌های فشرده شده پایین‌تر از ۵۰ میلیمتر مربع حداقل تعداد هادی ۶ تا خواهد بود.

صفحة ۲۰ از ۲۰
شماره ویرایش: ۱/۱
تاریخ بازنگری: اردیبهشت ۱۴۰۱

عنوان دستورالعمل:
تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون‌های
کابل‌های قدرت فشار ضعیف یک کیلو ولت با هادی مسی و عایق PVC



جدول شماره (۹): مشخصات فنی کابل‌های قدرت فشار ضعیف یک کیلوولت با هادی مسی و عایق PVC با زره (چهار رشته‌ای)

ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	واحد	سایز کابل	مشخصات فنی کابل	ردیف
۷	۷	۷	۷	n	غیرفشرده	حداقل تعداد رشته‌های هادی فاز	۱
۶	۶	--	--		فشرده		
--	--	۱	۱		کلاس ۱		
۷	۷	۷	۷	n	غیرفشرده	حداقل تعداد رشته‌های هادی نول	۲
۶	۶	--	--		فشرده		
--	--	۱	۱		کلاس ۱		
۲۵	۱۶	۱۰	۶	mm ²	سطح مقطع نامی هادی فاز	۳	
۲۵	۱۶	۱۰	۶	mm ²	سطح مقطع نامی هادی نول	۴	
۱/۲	۱	۱	۱	mm	حداقل ضخامت میانگین عایق فاز	۵	
۰/۹۸	۰/۸	۰/۸	۰/۸	mm	حداقل ضخامت نقطه‌ای عایق فاز	۶	
۱/۲	۱	۱	۱	mm	حداقل ضخامت میانگین عایق نول	۷	
۰/۹۸	۰/۸	۰/۸	۰/۸	mm	حداقل ضخامت نقطه‌ای عایق نول	۸	
۱/۸	۱/۸	۱/۸	۱/۸	mm	ضخامت نامی روکش	۹	
۱/۲۴	۱/۲۴	۱/۲۴	۱/۲۴	mm	حداقل ضخامت نقطه‌ای روکش	۱۰	
۱/۵۹	۱/۰۲	۰/۶۳۵	۰/۳۸۱	kA	حداکثر جریان اتصال کوتاه (۳ s)	۱۱	
۱۳۲	۱۰۱	۸۵	۶۴	A	حداکثر جریان مجاز هادی در زمین در ۱۵ °C	۱۲	
۱۱۰	۸۳	۷۵	۵۴	A	حداکثر جریان مجاز هادی در هوا در ۳۰ °C	۱۳	
۰/۷۲۷	۱/۱۵	۱/۸۳	۳/۰۸	Ω/km	حداکثر مقاومت الکتریکی DC در ۲۰ °C	۱۴	
۳۶۵	۳۱۷	۲۷۶	۲۵۰	mm	حداقل شعاع خمث (تقریبی)	۱۵	
۰/۰۸۴	۰/۰۸۷	۰/۰۹۱	۰/۰۹۲	Ω/km	راکتانس	۱۶	
۱۵۴۷	۱۰۶۳	۷۵۵	۵۴۷	kg/km	وزن تقریبی واحد طول کابل	۱۷	
۸۷۹	۵۶۵	۳۴۶	۲۰۷	kg/km	وزن تقریبی واحد طول هادی	۱۸	
۰/۸۷	۱/۳۸	۲/۳۰	۳/۸۷	Ω/km	مقاومت AC در ۷۰ °C	۱۹	